AEROSANA® VISCONN

Sprühbare Luftdichtung mit feuchtevariablem s_d-Wert

Einsatz als feuchtevariable, sprüh- und streichbare Dampfbrems- und Luftdichtungsebene bei Wand, Decke und Boden in der Fläche wie z. B. nicht verputztes Mauerwerk oder poröse Plattenwerkstoffe.

- *Auch zur Herstellung von Bauteilanschlüssen wie z. B. Fenster, Dach, Wand, Decke und Boden.*
- *Ebenfalls zur Ertüchtigung des Untergrundes bei der Sanierung geeignet.*
- *Der feuchtevariable Diffusionswiderstand ermöglicht den Einsatz auf der Innen- und Außenseite von Bauteilen.*

AEROSANA VISCONN ist eine hochwertige, wasserbasierte, streich- und sprühfähige Acryldispersionspaste. Die aufgesprühte Flüssigfolie bildet nach der Trocknung eine nahtlose und elastische luft- und dampfbremsende Schutzschicht. Haftet auf allen bauüblichen Materialien, allen pro clima Bahnen sowie Bahnen aus Aluminium und Papier.

Vorteile

- ✔ Zeitsparend: Gebrauchsfertige Dispersion
- ✔ Sichere Konstruktionen durch beste Hafteigenschaften auf bauüblichen Oberflächen
- ✔ Für robuste Bauteile: Nach Trocknung dauerelastisch und sehr strapazierfähig
- ✔ Vergütet Oberflächen: bildet Haftbrücke zwischen Untergrund und Folgebeschichtung
- ✔ Überputz- und überstreichbar, überklebbar mit pro clima Klebebändern
- ✔ Flexibel einsetzbar im Innen- und geschützten Außenbereich durch feuchtevariablen s_d-Wert
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

www.proclima.com

... und die Dämmung ist perfekt

pro clima®

AEROSANA® VISCONN

Sprühbare Luftdichtung mit feuchtevariablem s_d-Wert

Technische Daten

	Stoff
Material	wässrige Acryldispersion
Eigenschaft	**Wert**
Farbe	dunkelblau, nach vollständiger Austrockung dunkelblau/schwarz
Flächengewicht	ca. 200 g/m² (getrocknet)
Beschichtungsauftrag	0,2 - 1,0 mm Nassfilm
s_d-Wert / feuchtevariabel	6 ±0,6 m (bei 0,3 mm Dicke) / 0,13 - 10,00 m
Wassersäule	2.000 mm
Überputzbar / überstreichbar	ja und überklebbar mit pro clima Klebebändern
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +35 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C (getrocknet)
Ergiebigkeit	ca. 13 m² pro 10 l (~750 g/m²), je nach Auftragsdicke
Trocknung	ca. 12 - 48 Std. (bei 20 °C, 65 % rel. Feuchte) je nach Untergrund / Auftragsdicke
Lagerung	5 °C - 25 °C, trocken im luftdichten geschlossenen Eimer

Lieferformen

Art.-Nr.	GTIN	Inhalt	Gewicht	VE	VE/Pal
1AR01106	4026639211064	10 l	10,3 kg	1	44

Verarbeitungshinweise

Untergrund vorbereiten

Untergrund mit einem Besen abfegen oder mit Druckluft reinigen. Die Anwendung von AEROSANA VISCONN Sprühfolie setzt einen ebenen Untergrund voraus. Ausbrüche, Fugen und Löcher vor dem Auftragen schließen.

Überbrücken von Fehlstellen

Ausbrüche, Fugen und Löcher können vor dem Aufsprühen von AEROSANA VISCONN mit geeigneten Spachtelmassen oder CONTEGA SOLIDO SL überbrückt werden. Werden Fehlstellen während des Aufsprühens festgestellt,

können diese mit pro clima WYFLEXA-Vlies überbrückt werden. Dafür ein Stück Vlies mit AEROSANA VISCONN einstreichen, über der Fehlstelle anbringen und übersprühen.

Sprühfolie auftragen (Airless Sprühverfahren)

AEROSANA VISCONN in mindestens zwei Schichten aufbringen (zweite Lage senkrecht zur Auftragsrichtung der ersten Lage). Sprühfolie gleichmäßig und überlappend auftragen. Je nach Beschaffenheit des Untergrundes sind ggf. weitere Schichten erforderlich. Bei mehr als 1 mm Schichtdicke AEROSANA VISCONN zunächst antrocknen lassen und anschließend weiter aufbauen. Zu dicke Schichten flüssiger Folie können verlaufen.

Anwendung als Primer

Raue oder staubige Untergründe können mit AEROSANA VISCONN für die Verklebung mit pro clima Klebebändern vorbereitet werden. Dazu eine lückenlose Schicht Sprühfolie auftragen. Hinweis: Während der Trocknung schlägt der Farbton von AEROSANA VISCONN von blau auf schwarz um.

Anschluss verkleben

Nach dem Trocknen Klebeband aufbringen und Zug um Zug verkleben.

2019-01 DIG-947

Ihr Fachhändler:

MÜHLSCHLEGEL bauen & leben mit Holz

MÜHLSCHLEGEL
Holzhandelsgesellschaft mbH Co. KG
Sandelholzstraße 8 - 88436 Oberessendorf
Tel.: 0 73 55 - 93 06 - 0
Fax: 0 73 55 - 93 06 - 59
info@muehlschlegel.de
www.muehlschlegel.de

Bei Fragen erreichen Sie die
pro clima Technik-Hotline

DE +49 (0) 62 02 – 27 82.45, technik@proclima.de
CH +41 (0) 52 588 00 79, technik@proclima.ch
AT +43 (0) 31 27 – 20 948, office@harrer.at

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de

www.proclima.com

pro clima®

Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der Forschung und der praktischen Erfahrung zum Zeitpunkt der Drucklegung. Wir behalten uns Änderungen der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitätsänderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern über den aktuellen technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verlegung.